



## FICHE TECHNIQUE

### NOIR DE CARBONE

#### COMPOSITION CHIMIQUE

<u>PRODUIT</u>	C.I.	CAS N°	EINECS
NOIR DE CARBONE	PBK 7/77266	1333-86-4	

#### APPARENCE PHYSIQUE POUDRE NOIRE

#### CARACTERISTIQUES

PH	7-9
TENEUR DE NOIR DE FUMÉE	50-55%
HUMIDITE	20-30%
POINT DE FUSION	>3000°C
DENSITE	1.7-1.9- g/cm <sup>3</sup>
SOLUBILITE DANS L'EAU	INSOLUBLE
SOLUBILITE DANS SOLVANTS	INSOLUBLE
DECOMPOSITION THERMIQUE	>250°C

#### Contenu de métaux lourds:

As <10, Ba<10, Cd<1, Cr<5, Hg<<1, Ni<10, Pb<10, Sb<10, Se<10, Sn<5, Zn<10

#### SOLIDITE : A BASE DES DONNEES DES FOURNISSEURS DES PRODUITS DE BASE

#### SOLVANTS ET AUTRES PRODUITS CHIMIQUES (1-5)

ACIDES	PAS D'INFORMATION DISPONNIBLE
ALKALIS	5

#### A LA LUMIERE (1-8)

PEINTURE	TON PLEIN	8
	TON DEGRADE	8

A LA CHALEUR	ADITTIFS	300°C
	NOIR DE CARBONE	3000°C

RECOMMANDE POUR : CIMENT – BETON - CHAUX – PLATRE - LINOLEUM  
FRESQUES – PEINTURE MINERALE, A L'HUILE ET A L'EAU  
PLASTIQUE – POLYESTER - ENGRAIS

Les renseignements donnés sont basés sur l'état actuel de notre connaissance du produit ils ne garantissent pas ses caractéristiques. Le client est sensé tester le produit selon l'utilisation qu'il souhaite en faire; plusieurs éléments peuvent affecter l'usage et l'application.

Les lois et directives existantes doivent être respectées par le client sous sa propre responsabilité.

STOCKER dans un endroit sec

901, avenue Alphonse Lavallée- BP70231 -83089 Toulon Cédex 9 – Tél. : 04 89 96 15 46

N° Siret 494 936 792 000 30 – APE 4673B

N° de TVA Intracommunautaire : 57 494 936 792

[www.ibeton.fr](http://www.ibeton.fr)