



## FICHE TECHNIQUE

### TERRE DE SIENNE CALCINEE

#### ANALYSE CHIMIQUE

	<u>%</u>	<u>METHODE</u>
Fe2O3	66,00	ISO 2597
SiO2	20,50	ISO 4686
MnO	1,40	ISO 3886
Al2O3	1,30	ISO 6830
CaO	3,03	ISO 1248-74
P	0,01	ISO 4687-1
CuO	0,10	ISO 5418-1
MgO	0,20	
ABSORPTION D'HUILE (mls/100g)		40
DENSITE (g/cc)		3,34
PERTE A LA FLAMMATION		6,57
Ph		6,84 ISO 787/9
SELS SOLUBLES A L'EAU		< 0,10 ISO 787/8
GRANULATION		1,5 micron

#### CONTENU DE METAUX LOURDS:

	<u>mg/kg</u>
As	< 0,05
Ba	< 0,05
Cd	0,01
Cr	51,20
Hg	< 0,01
Se	< 0,01
Pb	50,00
Sb	0,02

RECOMMANDE POUR : CIMENT – BETON - CHAUX – PLATRE – PEINTURE A L'HUILE  
ET A L'EAU - FRESQUES – PAPIER - PLASTIQUE

Les renseignements donnés sont basés sur l'état actuel de notre connaissance du produit ils ne garantissent pas ses caractéristiques. Le client est sensé tester le produit selon l'utilisation qu'il souhaite en faire; plusieurs éléments peuvent affecter l'usage et l'application. Les lois et directives existantes doivent être respectées par le client sous sa propre responsabilité.